

Dur

**KRAFT**  
 PAINTS

**100% ακρυλικό διάφανο αστάρι  
 για πορώδεις επιφάνειες**

**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
 50-100%

**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
 15-20m<sup>2</sup>/L

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ**  
 ρολό, πινέλο  
 πιστόλι αέρος  
 ή airless

**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
 1-2 ώρες


Υψηλής ποιότητας διάφανο ακρυλικό αστάρι διαλύτου για πορώδεις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για βαφή με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα και είναι κατάλληλο κυρίως για εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας από σκυρόδεμα, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ. Μειώνει την αλκαλικότητα των υποστρωμάτων. Είναι επίσης ιδανικό για στεγάνωση ταρατσών, προσφέρει ισχυρή διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες όπως σοβάς τσιμεντο κλπ. Σταθεροποιεί τα προς βαφή υποστρώματα εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος. Είναι ιδανικό για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστη.

- » Ενισχύει την πρόσφυση
- » Μεγάλη διεισδυτικότητα σε πορώδεις δομικές επιφάνειες
- » Σταθεροποιεί και αδιαβροχοποιεί τις νέες επιφάνειες.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Τύπος φορέα</b>	Ακρυλικές ρητίνες
<b>Ειδικό Βάρος</b> {ISO 2811} @ 25°C	0.83 Kg/L (±0,02)
<b>Ιξώδες - Flow Cup No4</b> {ISO 2431} 25°C	15 sec (±2)
<b>Αντοχή στα αλκάλια</b> {ISO 2812-4}	0: Καμία μεταβολή
<b>Αντοχή στο νερό</b> {ISO 2812}	Καμία μεταβολή
<b>Απόδοση ανά στρώση</b>	15 - 20 m <sup>2</sup> /L*
<b>Συνδεδειγμένα αστάρια Α/η (Δ). Οριακή τιμή: 750g/L</b>	Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 749 g/L

\* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας


**Συνδεδειγμένα αστάρια Α/η (Δ). Οριακή τιμή: 750g/L.**

- Όριο Π.Ο.Ε.: 750g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 749 g/L.

# Dur

100% ακρυλικό διάφανο αστάρι  
για πορώδεις επιφάνειες



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λοιπά υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ.

**Σε νέες επιφάνειες:** Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία της επιφάνειας. Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT DUR.

**Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL, KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό του KRAFT.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν ενδείκνυται για νέες επιφάνειες, εξαιρουμένων των επιφανειών που έχουν εφαρμοστεί κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστης.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε το προϊόν, προσθέτοντας 50 - 100% κατ'όγκο KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά.
- » Αραίωση 50% κ.ο. συνιστάται για εφαρμογή σε ταράτσες.
- » Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless ή αέρος.
- » Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT DUR για ιδανικό αποτέλεσμα. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή μιας επιπλέον στρώσης. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1 - 2 ώρες στους 23°C και σχετική υγρασία 60%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται διάφανο, σε συσκευασίες των 1L, 5L και 15L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος'.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)