

Minio

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα
μεταλλικών επιφανειών



ΑΡΑΙΩΣΗ
5 %



ΑΠΟΔΟΣΗ
17-19m² / L



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
πινέλο, ρολό
ή πιστόλι αέρος



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών νέας τεχνολογίας χωρίς προσθήκη οξειδίου του μολύβδου. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία στο μέταλλο λόγω των ισχυρών νέας γενιάς αντιδιαβρωτικών πρόσθετων που περιέχει και ισχυρή πρόσφυση στις σιδηρούχες επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα, διαθέτει εξαιρετικό δούλεμα και καλυπτική ικανότητα.

- » Δεν περιέχει μόλυβδο
- » Μακροχρόνια προστασία
- » Ισχυρή πρόσφυση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Ειδικό Βάρος {ISO 2811} @ 25°C	1,43 - 1,47 kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β {ISO 3251-03}	73% (±5%)
Ιξώδες {ASTM D 562-05} @ 25°C	105 KU (±10KU)
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05} @ 25°C	75 KU (±15KU)
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	10,0 - 20,0 (units)
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) {ASTM D-5895}	1-2 h
Cross-Cut (Πρόσφυση) {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
Απόδοση ανά στρώση	17 - 19 m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1-2 στρώσεις)	40-80 μm

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Αστέρια A/θ (Δ).

- Όριο Π.Ο.Ε.: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 400 g/L.

Minio

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα
μεταλλικών επιφανειών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λίπη, λοιπά υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Χρησιμοποιείστε υγρή μέθοδο και αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

- » Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: πριν εφαρμόσετε την τελική επίστρωση, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις του KRAFT MINIO και αποχαρτάρετε ελαφρώς μετά από τουλάχιστον 16 ώρες.
- » Σε βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες: Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα σαθρών χρωμάτων και εφαρμόστε 1 - 2 στρώσεις KRAFT MINIO. Μετά από 16 h αποχαρτάρετε ελαφρώς την επιφάνεια με υγρή μέθοδο και εφαρμόστε 2 στρώσεις το κατάλληλο τελικό βερνικόχρωμα της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε την βαφή προσθέτοντας έως 5% κατ' όγκο KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT MINIO για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1 - 2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε κεραμίδι, σε συσκευασίες των 0,375L - 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 5519 500 - FAX: 210 5519 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr