

Rust Blocker

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
14-16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό ή
πιστόλι αέρος



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Υψηλής ποιότητας αλκυδικό αστάρι διαλύτου με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες και υψηλές αντοχές χάρη στη νέα τεχνολογία μη τοξικών αντισκωριακών πιγμέντων. Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα, κ.α., παρέχοντας αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά. Ξεχωρίζει γιατί στεγνώνει γρήγορα, δε στάζει και τρίβεται εύκολα, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές σιδηρούχες επιφάνειες και συνοχή μεταξύ μετάλλου και τελικού χρώματος. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη, αφού δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια, δημιουργώντας μία ομοιόμορφη προς βαφή ματ επιφάνεια πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος.

- » Άριστη αντισκωριακή προστασία
- » Γρήγορο στέγνωμα και πρόσφυση
- » Εξαιρετική κάλυψη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Ειδικό Βάρος* {ISO 2811 @ 25°C}	1,25-1,37Kg/L
Στερεά κ.β* {ISO 3251-03}	69% (±5)
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	90KU (±15)
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	75KU (±15)
Στιλπνότητα @ 60° {ISO 2813-99}	<7,0 units
Στιλπνότητα @ 85° {ISO 2813-99}	<9,0 units
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) {ASTM D-5895}	1-3h
Cross-Cut (Πρόσφυση) {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
Απόδοση ανά στρώση**	14-16m ² /L
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 - 2 στρώσεις)	40-80μm

* Ανάλογα την απόχρωση.

** Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Α/Θ (Δ).

- Οριακή τιμή: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L

Rust Blocker

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Για την απολύπανση των επιφανειών χρησιμοποιήστε KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER και αποχαρτάρετε ελαφρώς με υγρό τρίψιμο έπειτα από 24h.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα σαθρών χρωμάτων και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER. Μετά 24 h αποχαρτάρετε ελαφρώς την επιφάνεια και εφαρμόστε το κατάλληλο τελικό χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5-10% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά. Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι αέρος αραιώστε 5-10% κ.ο. με KRAFT NITRO 1100.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί και μαύρο σε συσκευ-

ασίες των 0,375L, 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr