

# Profi Roof

Ακρυλική μεμβράνη στεγάνωσης και προστασίας ταρτσών



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0-5%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
0.6-1.0L/m<sup>2</sup>



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Ρολό, πινέλο,  
πιστόλι αέρος  
ή airless.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
2-3 ώρες



Υδατοδιαλυτό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό που υπόκειται σε σκλήρυνση μέσω της υπερϊώδους ακτινοβολίας και χαρακτηρίζεται από αντοχή στη μετανάστευση των αλκαλίων του υποστρώματος και άριστη πρόσφυση σε νέες, παλιές και ήδη βαμμένες δομικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ταράτσες, στηθαία, επικλινείς στέγες με κεραμίδια κλπ.

Το KRAFT PROFi Roof παραμένει ιδιαίτερα ελαστικό σε συνθήκες χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να ακολουθεί τις κινήσεις του υπόβαθρου, οι οποίες προκαλούνται από τις διαστολές και τις συστολές.

Παρέχει πρόσθετη ενεργειακή προστασία, μέσω της υψηλής ανακλαστικότητας του ηλιακού φωτός ιδίως κοντά στην περιοχή της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης συστημάτων κλιματισμού.

Το KRAFT PROFi Roof είναι πιστοποιημένο ψυχρό υλικό, μη τοξικό, εύκολο στην εφαρμογή και φιλικό προς το περιβάλλον.

- » **Ισχυρή πρόσφυση.**
- » **Εξαιρετική αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.**
- » **Άριστη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία.**
- » **Εύκολο δούλεμα, ιδανικό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος {ISO 2811}	Λευκό: 1,13Kg/L (±0,02)
Στερεά κατ'όγκο	48% (±0,50)
Ιξώδες {ASTM D-652}	100-120 KU
Στερεά κατά Βάρος	55% (±0,50)
Στιλπνότητα {ISO 2813}	Γωνία 60° < 5 μονάδες Γωνία 85° < 13 μονάδες
Αντοχή σε πρόσφυση {EN 1542}	>1,5 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή στον εφελκυσμό {ASTM D 412}	>2,5 N/mm <sup>2</sup>
Επιμήκυνση κατά της θραύσης {EN 1062-3}	>400%
Υδατοαπορρόφηση w {EN 1062-3}	<0,05 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> κλάση w3
Υδρατμοδιαπερατότητα s <sub>e</sub> {EN ISO 7783-2}	<0,50 m κλάση I
Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία	87%
Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία	0,87
Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία	110 SRI
Κατανάλωση	0,6-1,0 lt/m <sup>2</sup>

\* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων» (Υ).

- Οριακή τιμή: 40 g/L (2010).
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 39 g/L

# Profi Roof

Ακρυλική μεμβράνη στεγάνωσης και προστασίας ταρτσών



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Συνιστάται να μείνουν οι επιφάνειες από φρέσκο τσιμέντο, στόκο, σοβά, γύψο να στεγνώσουν επί 4 εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την εφαρμογή του KRAFT PROFİ Roof.
- » Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.
- » Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Αρμοί διαστολής ή μεγάλες ρωγμές (>3mm) συνιστάται να γεφυρώνονται με χρήση του αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος KRAFT Hydroguard Net.
- » Πριν εφαρμοστεί το KRAFT PROFİ Roof βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ικανοποιητικές ρύσεις αλλά και τα αντίστοιχα σημεία απορροής των υδάτων στην ταράτσα (υδροροές). Στα σημεία που υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα συνιστάται η διόρθωση των ρύσεων. Πιθανόν να χρειαστεί να ανοίξετε νέες υδροροές ή και να κάνετε τοπικά επισκευές των ρύσεων με ειδική τσιμεντοκονία ρύσεων, ελαφροσκυρόδεμα ή περλιτοσκυρόδεμα. Οι κλίσεις συνιστάται να είναι τουλάχιστον 2%.
- » Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε ασφαλτικά υποστρώματα πριν από την εφαρμογή του στεγανωτικού.
- » Σε απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν, σοβά κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT Eco Dur Aqua αραιωμένο με νερό 80% ή KRAFT Dur αραιωμένο 100% με διαλυτικό και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. Εφαρμόστε σταυρωτά δύο στρώσεις KRAFT PROFİ Roof.
- » Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο εφαρμόστε σταυρωτά δύο στρώσεις KRAFT PROFİ Roof.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός:** Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- » **Αραίωση:** Συνιστάται μέγιστο ποσοστό αραίωσης 5-10% μόνο για το πρώτο χέρι.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 2-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 12-14 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες 4 ημέρες.
- » Συνιστάται η εφαρμογή του KRAFT PROFİ Roof σε θερμές καιρικές συνθήκες να γίνεται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η επιφανειακή θερμοκρασία της οροφής είναι μικρότερη από 30°C και όχι κάτω από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε συσκευασία 3L και 9L σε λευκό.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)