

GO! Αστάρι Γυψοσανίδας



Αστάρι γυψοσανίδας



Λευκό υδροδιαλυτό ακρυλικό αστάρι εσωτερικής χρήσης με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα κατάλληλο για γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες τοιχοποιίας όπως σπατουλαρισμένες, από σοβά, μπετόν, κλπ. Προσδίδει πολύ καλή πρόσφυση εξομαλύνοντας ιδιαίτερα τις επιφανειακές ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας. Συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα και είναι σχεδόν άοσμο.

- » Γεμίζει εξαιρετικά την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις ατέλειες
- » Συνεισφέρει στην τελική κάλυψη
- » Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα

ΑΡΑΙΩΣΗ
8-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1 ώρα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	1,63Kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β. {ISO 3251-03}	67,5% (±3)
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	110KU (±15)
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	85KU (±15)
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	<3,0 units
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<12,0 units
pH	8,5-9,5
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	88,0 (±1,5)
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	1,0 (±0,5)
Απόδοση ανά στρώση*	10-12m ² /L
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 στρώση)	40µm (±5)

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Αστάρια Α/Ζ (Υ).

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

GO! Αστάρι Γυψοσανίδας

Αστάρι γυψοσανίδας



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση KRAFT GO! ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΠΟΣΑΝΙΔΑΣ.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8-12% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT GO! ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΠΟΣΑΝΙΔΑΣ για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 3-4 ώρες.
- » **Επιφανειακό στέγνωμα:** ½-1 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 3L και 9L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr