

## DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Γκρι
Ειδικό βάρος	1,23±0,05kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10 °C έως +35 °C
Αραίωση	Έως 5% με THINNER 201
Μέθοδος εφαρμογής	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι
Χρόνος στεγνώματος	40 λεπτά (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Επαναβαφή	Μετά από 4-6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Επαναβαφή με χρώματα	Μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

#### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν( κατηγορία ΑΙΘ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ): 500 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 gr/lit Π.Ο.Ε..

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-10m<sup>2</sup> ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml  
Δοχείο 2,5lt

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό, αστάρι ενός συστατικού, απαραίτητο για τη βαθιά γυαλιστερών μη σιδηρών επιφανειών, όπως αλουμίνιο και γαλβανιζέ. Δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για τα αλκυδικά, υδατοδιαλυτά ή άλλα χρώματα, δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα. Παρέχει άριστη αντισκωριακή προστασία.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της DUROSTICK προστατεύει και συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αεραγωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, μεταλλικά κτίρια και γέφυρες καθώς και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού (εικ. 1,2). Εφαρμόζεται είτε μόνο του σε μία έως δύο επιστρώσεις είτε ως υπόστρωμα για βερνικοχρώματα.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνουμε επιμελώς σκουριές, λάδια, σκόνες, σαθρά χρώματα με συμριδόχαρτο και στη συνέχεια αφαιρούμε τα υπολείμματα με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit.

#### 2. Εφαρμογή

Σε επιφάνειες που θα παραμείνουν μόνο με το αστάρωμα, 2-3 επιστρώσεις με το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της DUROSTICK, με διαφορά 4-6 ωρών μεταξύ τους, παρέχουν ολοκληρωμένη αντισκωριακή προστασία. Εάν ακολουθήσει τελική βαφή με ριπολίνες, μία έως δύο επιστρώσεις του προϊόντος είναι αρκετές, ανάλογα την απαίτηση της βαφής.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.



εικ. 1



εικ. 2