

Go! Υδρόχρωμα

Λευκό υδρόχρωμα
για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο ή ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Λευκό υδρόχρωμα με υψηλή λευκότητα και διαπνοή. Κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια. Ιδανικό για συχνές επαναβαφές. Παρέχει ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα.

- » Υψηλή λευκότητα
- » Διαπνέον
- » Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	1,59Kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β. {ISO 3251-03}	62% (±3)
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	120KU (±20)
Ιξώδες βαφής {ASTM D-562-05 @ 25°C}	85KU (±15)
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	<4,0 units
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<19,0 units
pH	8,5-9,5
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	90 (±1,5)
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	0,5 (±0,5)
Απόδοση ανά στρώση*	8-10m ² /L
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70μm (±5μm)

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές Α/α (Υ).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L.

Go! Υδρόχρωμα

Λευκό υδρόχρωμα
για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT ή Go! ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8-12% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο και ρολό.
- » Το KRAFT GO! HYDROCHROMA χρωματίζεται με τα βασικά χρώματα KRAFT MASTER BASICS για απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT GO! HYDROCHROMA για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 4-6 ώρες.
- » **Επιφανειακό στέγνωμα:** 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή την απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Η βαμμένη με KRAFT GO! HYDROCHROMA επιφάνεια δεν πλένεται.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 3L και 9L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr